ARDEX 8+9

Hidroizolācijas membrāna

- Balkonu, terašu un mitro telpu konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu zem flīžu un plākšņu segumiem (ETA novērtējums: ETA-15/0458)
- Sertificēta atbilstoši saskaņotajai Eiropas tehniskajai specifikācijai EN 14891: 2012, Šķidrā veidā uzklājamas, līmējamas ūdensnecaurlaidīgas keramiska flīzējuma pamatnes iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un grīdām
- Piemērota uzklāšanai ar otu, rullīti vai špakteli
- Jau pēc 3 stundām gatava flīžu līmēšanai
- Izturīga pret lielām slodzēm, plaisas nosedzoša

Pielietojums:
Iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām.

Sienu un grīdu konstrukciju hidroizolācijai zem keramikas flīzēm vai plāksnēm telpās, kas atrodas ilgstošā mitruma ietekmē, piemēram, dušas telpas, vannas istabas, dušas zona virs vannas, kā arī publiskās un ražošanas sanitārajās telpās ar notekūdeņu trapiem grīdā. ETA novērtējums: ETA-15/0458.

Āra darbiem:
Terašu, balkonu un kāpņu konstrukciju hidroizolācijai un aizsardzībai pret mitrumu un sabrukšanu zem flīžu vai plākšņu seguma. Apstrādei piemērotas pamatnes – cementa un betona virsmas.

Raksturojums:
ARDEX 8+9 sastāv no:

akrilāta dispersijas ARDEX 8 bez šķīdinātājiem un reaģējoša pulvera, uz cementa bāzes ARDEX 9. Lai pagatavotu hidroizolācijas masu, šie abi komponenti jāsamaisa. Sacietējusi ARDEX 8+9 hidroizolācija ir ūdensnecaurlaidīga, elastīga un nemaina šuvju aizdarīšanai izmantotās cementa bāzes javas un silikona krāsu.

Piemērotas pamatnes:
Pamatnēm uz kurām tiks klāta hidroizolācijas membrāna ir jābūt sausām, cietām, stabilām, nesošām, bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas traucē saķerei.

Dažādas celtniecības plāksnes jāuzstāda atbilstoši ražotāja ieteikumiem un jābūt piemērotām flīžu klāšanai.

Ģipša pamatnēm ir jābūt sausām, stingrām, no vienas kārtas un vismaz 10 mm biezām.

Ir jānodrošina, ka caur pamatni, piemēram, ārsienu, nevar iesūkties mitrums. Tas ir jāpārbauda pirms hidroizolācijas darbu uzsākšanas.

Maisījuma sagatavošana:
Hidroizolāciju ARDEX 8+9 var sagatavot divos veidos – ķites konsistencē vai šķidrākā – krāsas konsistencē.
Parasti hidroizolācija ARDEX 8+9 vispirms tiek samaisīta ķites konsistencē un ar šo maisījumu tiek noklāti stūri, sienu salaidumi u. tml. vietas.

Maisīšanas attiecības (ķites konsistencei):
3,5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
5,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera
vai
14,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
20,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera.

Maisīšanas attiecība (uzklāšanai ar otu vai rullīti):
5,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
5,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera
vai
20,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
20,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera.

Lietošana:
Jāsagatavo tikai tik daudz hidroizolācijas masas, cik ir iespējams izlietot 45 minūšu laikā. Sacietējušā masā vairs nevar iemaisīt vairāk ARDEX 8 akrilāta dispersijas. Hidroizolācijas maisījumu ARDEX 8+9 var uzklāt ar špakteli, otu vai rullīti.

Hidroizolācija ARDEX 8+9 ķites konsistencē piemērota noapaļojumu izveidošanai, caurumu aizpildīšanai un nelīdzenumu izlīdzināšanai.

Hidroizolācijas uzklāšanu nepieciešams sākt ar tām vietām, kur ir vislielākais plaisu veidošanās risks, piemēram, izvadi, stūri, darba un deformācijas šuves un sienu grīdas savienojumi, blīvējot tās ar ARDEX SK blīvējošo elementu komplektu. Ja grīdā ir paredzēts

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs ar apliecinātu
Kvalitātes / Vides vadības sistēmu
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001

ARDEX 8+9

Hidroizolācijas membrāna

ūdens novadīšanas traps, tas jāapstrādā izmantojot ARDEX SK blīvējošos elementus.

Šim nolūkam uz vietām, kur tiks iestrādāti ARDEX SK blīvējošie elementi bagātīgi uzklāj ARDEX 8+9 masu. ARDEX SK blīvējošie elementi jāiestrādā vēl nenožuvušā, svaigā ARDEX 8+9 masas kārtā.

Pēc tam uz visas sienu un grīdas virsmas tiek uzklāta pirmā hidroizolācijas masas kārta. Hidroizolācijas kārta jāklāj vienādā biezumā. Ja pamats ir ļoti raupjš, ieteicams hidroizolācijas kārtu uzklāt ar špaktelēšanas lāpstiņu.

Otro kārtu var uzklāt apmēram pēc 1 stundas. Klājot otro hidroizolācijas kārtu pilnībā ir jānosedz ARDEX SK blīvējošie elementi. Lai uzklātā hidroizolācijas kārta būtu ūdensnecaurlaidīga, jāuzklāj vismaz divas kārtas, tā lai minimālais abu kārtu biezums būtu 0,8 mm.

Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka – pagarina izžūšanas laiku. Uzrādītie žūšanas laiki ir pie pamatnes un apkārtējās temperatūras +20°C.

ARDEX 8+9 var izmantot ja temperatūra ir no +5 līdz +30°C.

Flīžu un plākšņu līmēšana:
Līmēt flīzes un plāksnes uz ARDEX 8+9 hidroizolācijas kārtas drīkst jau pēc 2 stundām no hidroizolācijas darbu pabeigšanas. Tam piemērotas ir līmes no ARDEX flīžu līmju programmas. Obligāti jāievēro līmju tehniskajos aprakstos dotie norādījumi attiecībā uz to sagatavošanu un lietošanu.

Pievērsiet uzmanību:
Peldbaseinu hidroizolācijai iesakām izmantot ARDEX S7 Plus, ARDEX S 8 FLOW vai ARDEX SK 100 W hidroizolācijas.

Vietās ar ķīmisku iedarbību, piemēram, sabiedriskās virtuvēs, pienotavās, alus darītavās un līdzīgās vietās hidroizolācijas ierīkošanai izmantot ARDEX SK 100 W hidroizolāciju.

Veicot konstrukciju hidroizolāciju virs dzīvojamajām zonām (piemēram, jumta terases), jāievēro DIN 18531 standarta 1-4 daļā noteiktās prasības.

Šaubu gadījumos izdariet izmēģinājumus.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecības: (krāsas konsistencei)	ARDEX 8 20 kg (10 tilpuma daļas) ARDEX 9 20 kg (7 tilpuma daļas)
Maisīšanas attiecības: (ķites konsistencei)	ARDEX 8 14 kg (8 tilpuma daļas) ARDEX 9 20 kg (7 tilpuma daļas)
Svaigas javas svars	1,4 kg/l (ķites konsistence) 1,3 kg/l (krāsas konsistence)
Materiāla patēriņš: (krāsas konsistencei)	2 kārtām ar kopējo biezumu 0,8 mm: apm. 0,75 kg ARDEX 8 + apm. 0,75 kg ARDEX 9 = apm. 1,5 kg/m² samaisītas masas
Materiāla patēriņš: (ķites konsistencei)	2 kārtām ar kopējo biezumu 2 mm: apm. 1,2 kg ARDEX 8 + apm. 1,6 kg ARDEX 9 = apm. 2,8 kg/m² samaisītas masas
Kopējais minimālais kārtu biezums:	0,8 mm (krāsas konsistencei)
Izstrādes laiks:	apm. 45 min. pie +20 °C
Flīžu līmēšana:	pēc apm. 1 + 2 stundām, pie +20 °C
Iepakojums:	ARDEX 8 akrilāta dispersija: 20 kg un 5 kg spaiņi ARDEX 9 reaģējošais pulveris: 20 kg un 5 kg (iepakoti pa 4) maisi
Uzglabāšana:	apm. 12 mēnešus, sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. ARDEX 8 sargāt no sala
PR-nr:	ARDEX 8: 472818 ARDEX 9: 472711
MAL-kods (1993):	00-4

CE
0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
13

581133A
EN 14891:2012
ARDEX 8 + 9
Cementa bāzes škidra hidroizolācijas membrana ar uzlabotu plaisu pārklašanu zemās temperaturās (-20 °C) un noturību pret saskarsmi ar hlorētu ūdeni (adhēzija C2 saskaņā ar EN 12004)
EN 14891:CM O2P

Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:	≥ 0,5 N/mm²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:	≥ 0,5 N/mm²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc karsēšanas:	≥ 0,5 N/mm²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas/atkausēšanas:	≥ 0,5 N/mm²
Adhezīvā stiprība stiepē pēc kontakta ar kaļķūdeni:	≥ 0,5 N/mm²
Ūdens caurlaidība:	Necaurlaidīgs
Plaisu nosegšana:	0,75 mm
Bīstamo vielu saturs:	skatīt Drošības datu lapā

09/2020

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.